

ชื่องานวิจัย การสังเคราะห์และวิเคราะห์สมบัติของเซรามิกเพอร์ไรต์อิเล็กทริกไร้ตะกั่ว
ในระบบสารละลายของแข็งแบเรียมเซอร์โคเนียมไททานเตกับแบเรียมซีเรียมไททานเต

ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทรชัย เครืออินทร์

ผู้ร่วมวิจัย/ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภรณ์ ไหมทอง

สาขาวิชา ฟิสิกส์

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้ได้สังเคราะห์และวิเคราะห์สมบัติของเซรามิกเพอร์ไรต์อิเล็กทริกไร้ตะกั่วในระบบสารละลายของแข็งแบเรียมเซอร์โคเนียมไททานเตกับแบเรียมซีเรียมไททานเต $(1-x)\text{BaZr}_{0.2}\text{Ti}_{0.8}\text{O}_3-x\text{BaCe}_{0.02}\text{Ti}_{0.98}\text{O}_3$; $(1-x)\text{BZT}-x\text{BCeT}$ โดยเทคนิคสารละลายของแข็ง ลักษณะของเฟสถูกวิเคราะห์โดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ความหนาแน่นรวมทำการวัดโดยวิธีการของอาร์เคมีดิส ผลพบว่าที่ สัดส่วน $x=0.5$ มีเฟสที่บริสุทธิ์และมีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบเพอรอฟสไกต์ มีความหนาแน่นรวมที่ 5.85 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าไดอิเล็กทริกของเซรามิกที่ทำด้วยโลหะเงินมีการแปรผันกับความถี่และอุณหภูมิ โดยค่าไดอิเล็กทริกลดลงจาก 3,164 ไปถึง 2,354 เมื่อทำการวัดในช่วงความถี่ 500 เฮิร์ตซ์ ถึง 2 เมกกะเฮิร์ตซ์เมื่อทำการวัดที่อุณหภูมิห้องโดยในช่วงความถี่นี้มีค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกน้อยกว่า 0.07 เมื่อทำการวัดเทียบกับอุณหภูมิพบว่าพีคของไดอิเล็กทริกมีช่วงกว้างมีค่าสูงสุด $\sim 7,139$ ณ อุณหภูมิ $T_m = 95$ เซลเซียส ที่ความถี่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์ โดยที่สัดส่วน $x=0.5$ มีความสมบัติต่าง ๆ ที่กว่าสัดส่วนอื่น ๆ

คำสำคัญ ไดอิเล็กทริก การสูญเสียไดอิเล็กทริก $(1-x)\text{BZT}-x\text{BCeT}$

Title Synthesis and characterization properties of lead-free ferroelectric ceramics with barium zirconium titanate with barium cerium titanate solid solution system

Author Asst. Dr. Chatchai Kruea-In

Co-Author Asst. Dr. Wiraporn Maithong

Area Physics

Abstract

A binary solid solution of $(1-x)\text{BaZr}_{0.2}\text{Ti}_{0.8}\text{O}_3$ - $x\text{BaCe}_{0.02}\text{Ti}_{0.98}\text{O}_3$; $(1-x)\text{BZT}$ - $x\text{BCeT}$ ceramics was synthesized by solid state reaction technique. The phase formation was determined via X-ray diffraction technique. The bulk density was measured using Archimedes' method. The result of $x=0.5$ sample showed that the sample was a single phase perovskite and 5.85 g/cm^3 for a bulk density. The relative permittivity of ceramic with Ag electrodes showed a frequency and temperature dependence. The relative permittivity decreased from 3,164 to 2,354 for measured in the range of 500Hz-2MHz at room temperature which the loss tangent had lower than 0.07 in this frequency range. The broad relative permittivity peak was found which a maximum was $\sim 7,139$ at $T_m = 95^\circ\text{C}$ and 1 kHz. It can be note that the sample at $x=0.5$ has better properties than another composition.

Keyword Dielectric, Dielectric loss, $(1-x)\text{BZT}$ - $x\text{BCeT}$